



tesa® 62505

Produkta Informācija



Divpusēja PE putu montāžas līmēnte

Produkta apraksts

tesa® 62505 ir divpusēja PE putu līmēnte viegliem montāžas darbiem. Tā sastāv no PE putu starpslāņa, kas ļoti labi pielāgojas virsmai, un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Produkta priekšrocības:

- *Plāns putu starpslānis neredzamai dizaina atstarpei
- *Augsts galīgās lipšanas līmenis drošam savienojumam
- *Mīksta putas, kas pielāgojas reljefām virsmām
- *Pilnībā piemērota izmantošanai ārpus telpām: noturīga pret UV starojumu, ūdeni un novecošanu
- *Piemērota manuālai un automātiskai uzklāšanai

Lietojumi

Dekoratīvo paneļu un profilu uzstādīšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 500 µm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | melna/balta |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 150 % | • Saķere | labi |
| • Stiepes izturība | 5 N/cm | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 80 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |



tesa® 62505

Produkta Informācija

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	3 N/cm	• Lipšana pie PET (sākotnējā)	3 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	5 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	0.9 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	1.2 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	5 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	2 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	0.9 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	8.5 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	1.2 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm

Papildu informācija

Atdalošā slāņa varianti:

PV0 brūns pergāmīna papīrs (70 µm)

PV6 sarkans plēves tipa papīrs (80 µm)

Nolobīšanās lipšana:

- pēc 14 dienām: putu sadalīšana uz tērauda, alumīnija, ABS, PS, PET, PVC

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62505>