



tesa® 60400

Produkta Informācija



tesa® 60400 – Bio & Strong

Produkta apraksts

tesa® 60400 ir iesaiņošanas līmlente satur bioloģiskas izcelsmes materiālus un piemērota vidēja svara iepakojumiem (15–30 kg). Šis līmlentes pamatmateriāls ir polilaktīda skābe, kas pazīstama arī kā PLA. PLA 100 % tiek ražota no atjaunojamām izejvielām, piemēram, kukurūzas cietes, tapiokas saknēm vai cukurniedrēm. Šai līmlentei izmantotā sistēmas līme ir dabiskais kaučuks ar sveķiem uz dabīgas bāzes. Pateicoties pārdomātai izejmateriālu izvēlei un izcilajam dizainam, tesa® 60400 tiek ražota ar 98 % bioglekļa saturu un līdz ar to arī samazinātu oglekļa dioksīda emisiju.

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- * Oficiāla DIN-CERTCO un TÜV AUSTRIA sertifikācija (augstākais iespējamais novērtējums no abiem institūtiem).
- * Ražošanas process bez šķīdinātājiem.
- * Spēcīga saķere.
- * Izturīgs pamatmateriāls.
- * Lieliska veiktspēja uz pārstrādāta kartona.
- * Kopējais bioloģiskā oglekļa saturs ir 98 %.
- * Zemākas CO₂ emisijas salīdzinājumā ar citām standarta iesaiņošanas līmlentēm.

Lietojumi

- Vidēji smagu kartona kastu (15–30 kg) noslēgšana
- Piemērota manuāliem un automātiskiem dozatoriem
- Iepakošana, saiņošana un aizvēršana



tesa® 60400

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--|------|
| • Starpslāņa materiāls | Poly lactide (PLA) | • Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs (saskaņā ar ASTM D6866) | 98 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Preču sortiments

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Pieejamās krāsas | caurspīdīga |
|--------------------|-------------|

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------|------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 185 % | • Manuāla lietošana | jā |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Piemērots bīstamām precēm | nē |
| • Automātiskā uzklāšana | jā | • Piemērots dziļai sasaldēšanai | jā |
| • Iepakojuma svars | Līdz 25 kg | • Roku plēšamība | labi |
| • Klusā attīšana | nē | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 3.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildu informācija

tesa® 60400 ir apdrukājama ar visu veidu tintes sistēmām

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60400>