



tesa® 59650

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET plēve	• Krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriļs ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa krāsa	sarkana
• Atdalošā slāņa veids	MOPP	• Atdalošā slāņa svars	72 g/m ²
• Kopējais biezums	160 µm	• Starpslāņa biezums	80 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	50 %	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Stiepes izturība	20 N/cm	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Ilgttermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Saķere	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	ļoti labi
• Minimālā temperatūras izturība	-40 °C	• Temperatūras izturība īstermiņā	200 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	9.8 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	10.5 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	10.8 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	5.3 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	9.6 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	7 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	12.2 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	10.2 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	11.7 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	11.1 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	13.1 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	8.9 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	5.2 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	5.7 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	11.3 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	9.3 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	13.4 N/cm



tesa[®] 59650

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=59650>