



tesa® 60652

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Kopējais biezums	90 µm
• Līmvielas veids	akriils	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	85 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	6 %	• Operation temperature up to	+160 °C
• Stiepes izturība	40 N/cm	• Pamatnes izskats (vizuāls)	reflective
• Liner release force	0.3 N/cm	• Roku plēšamība	ļoti labi
• Operation temperature from	-40 °C	• Viegli noņemama	nē

Lipšana pie

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	6 N/cm
• Lipšana pie stikla (sākotnējā)	9 N/cm	• Lipšana pie tērauda	9 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	4.5 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60652>