




tesa® 75415

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila	• Krāsa	black
• Līmvielas veids	modificēts akrils	• Atdalošā slāņa krāsa	transparent
• Atdalošā slāņa veids	PET	• Atdalošā slāņa svars	72 g/m ²
• Kopējais biezums	150 µm	• Starpslāņa biezums	50 µm

Preču sortiments

- Pieejamie biezumi 50µm, 100µm, 150µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	90 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	good
• Izturība pret novecošanu (UV)	very good	• Temperatūras izturība īstermiņā	140 °C
• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	good		

Lipšana pie

• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	9 N/cm	• Lipšana pie PC (sākotnējā)	14.4 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 3 dienām)	12.1 N/cm	• Lipšana pie PC (pēc 3 dienām)	16.6 N/cm
• Lipšana pie stikla (sākotnējā)	14.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	14.1 N/cm
• Lipšana pie stikla (pēc 3 dienām)	14.6 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	15.6 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=75415>