

tesa® 59652

Produkta Informācija



205µm abpusēja melna PET plēves lente

Produkta apraksts

tesa® 59652 – Team 4965 Black ir melna, abpusēja industriālā montāžas lente, kas sastāv no PET pamatnes un takificētas akrila līmes. Abpusējā montāžas lente ir tesa® 4965 Original melnā versija, un tās līme ir balstīta uz patentētu un aizsargātu produktu tehnoloģiju. Abpusējā montāžas lente ar savu necaurspīdīgo melno pamatni palīdz izvairīties no nevēlamas gaismas iedarbības un veicina gaismas pārvaldību interjera dizainā. tesa® 59652 – Team 4965 Black spēj izturēt dažādus vides faktorus, piemēram, mitrumu, UV starojumu un temperatūru līdz 200°C ierobežotu laika periodu. Takificētā akrila līme nodrošina lielisku saķeri ar dažādām virsmām, augstu sākotnējo lipīgumu un labu bīdes izturību.

Vairāki produkti ir aprīkoti ar šo unikālo un augstas veiktspējas produkta dizainu. Kopā šie produkti veido Team 4965. Šis abpusējo plēves lentu klāsts palīdz viegli izvēlēties visefektīvāko lenti atbilstoši klientu prasībām, produktiem un procesiem. Iepazīstiet pilna tesa® 4965 klāsta priekšrocības šeit:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Lespējas

- tesa® 4965 Original melnā krāsā ar gaismu bloķējošām īpašībām
- Uzticama saķere, bieži arī uz zemas virsmas enerģijas virsmām
- Sertificēts saskarei ar ādu saskaņā ar ISO 10993-5 un ISO 10993-10
- Tūlītēja izmantojamība uzreiz pēc montāžas
- Melnā krāsa automātiskiem pick-and-place procesiem
- Zems GOS – mērīts saskaņā ar VDA 278 analīzi

Lietojumi

- tesa® 4965 – Team 4965 Black veicina gaismas pārvaldību interjera dizainā
- LED lentu montāža
- Lēcu un amortizējošu putu materiālu montāža mobilajos tālruņos
- Optiskās noteikšanas savienošana
- Ārējo automobiļu spoguļu montāža autobūves nozarē

tesa® 59652

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET plēve	• Krāsa	melna
• Līmvielas veids	akriļs ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna/zils logo
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Atdalošā slāņa svars	80 g/m ²
• Kopējais biezums	205 µm	• Starpslāņa biezums	69 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	50 %	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Stiepes izturība	20 N/cm	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Saķere	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	ļoti labi
• Minimālā temperatūras izturība	-40 °C	• Temperatūras izturība īstermiņā	200 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	10.8 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	8.8 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	10.2 N/cm	• Lipšana pie PP (noklātā puse, sākotnējā)	6 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	12.6 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	10.4 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	12.2 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	12.1 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	13.4 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	9.6 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	5.6 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	12.8 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	6.6 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	11.5 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	9.8 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	14 N/cm

tesa® 59652

Produkta Informācija

Papildu informācija

Zems GOS – mērīts saskaņā ar VDA 278 analīzi, tesa® 59652 – Team 4965 Black nesatur nevienu atsevišķu vielu, ko ierobežo izstrādātie GB noteikumi (Ķīna).

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=59652>