


tesa® 58399

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	nav	• Krāsa	balta
• Līmvielas veids	akriils	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	papīrs ar PE pārklājumu	• Starpslāņa biezums	127 µm
• Kopējais biezums	800 µm		

Preču sortiments

• Pieejamie biezumi	800 µm	• Pieejams laineris	papīrs
• Pieejamie formāti	Log roll, A4 sheet	• Pieejamās krāsas	balta

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Atdalošā slāņa atlaišana	viegla	• Temperature resistance (-40°C)	ļoti labi
• Blīvums	1.5 g/cm ³	• Temperature resistance (125°C)	ļoti labi
• Breakdown voltage	11 KV	• Temperatūras izturība īstermiņā	150 °C
• Cietība - Shore 00	75 STK	• Thermal conductivity z-direction	1.3 W/mK
• Flame retardancy	V2		

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	4.5 N/cm
-----------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

tesa® 58399

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58399>