



tesa® 54411

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	lonomer film	• Atdalošā slāņa krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriils	• Līmlentes biezums	1100 µm
• Atdalošā slāņa veids	siliconised PET	• Starpslāņa biezums	60 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	330 %	• Pielāgošanās formai	ļoti labi
• Stiepes izturība	35 N/cm	• Roku plēšamība	nē
• Izturība pret novecošanu (UV)	ļoti labi	• Saķere	labi
• Nodilumizturība	ļoti labi	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Noturība pret UV starojumu	104 weeks	• Water resistance	ļoti labi
• Noņemama, neatstājot pēdas	nē	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Operation temperature up to	100 °C		

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	12 N/cm	• Lipšana pie stikla (sākotnējā)	11 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	9 N/cm	• Lipšana pie tērauda	11 N/cm
• Adhesion to Backing	5 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=54411>