



tesa® 60672

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Līmvielas veids	akriils	• Līmlentes biezums	_NULL µm
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	85 µm
• Kopējais biezums	125 µm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	8 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Stiepes izturība	60 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Hand tearability	ļoti labi	• Viegli noņemama	nē
• Liner release force	0.3 N/cm		

Lipšana pie

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	7 N/cm
• Lipšana pie stikla (sākotnējā)	10 N/cm	• Lipšana pie tērauda	10 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	5.5 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60672>