



tesa® 4939

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa® 4939 ir divpusēja grīdas segumu līmēnte. Tā sastāv no izturīga PET-auduma starpslāņa apvienojumā ar diferenciālu kaučuka līmvielas sistēmu.

Īpašās formulas līmviela atvērtajā pusē apvieno augstu sākotnējo saķeri ar noņemšanu bez pēdām no visizplatītākajām virsmām līdz 14 dienām pēc uzklāšanas. (Jāpārbauda individuāli pirms lietošanas!)

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagataves nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums	• Kopējais biezums	235 µm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	25 %	• Mitruma izturība	labi
• Stiepes izturība	38 N/cm	• Saķere	ļoti labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	40 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	vidēji
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	80 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie PE (sākotnējā)	2.5 N/cm	• Lipšana pie PP (noklātā puse, pēc 14 dienām)	5 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	2 N/cm	• Lipšana pie PP (noklātā puse, sākotnējā)	6.5 N/cm
• Lipšana pie PE (noklātā puse, pēc 14 dienām)	5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	7.5 N/cm
• Lipšana pie PE (noklātā puse, sākotnējā)	4.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	5.5 N/cm
• Lipšana pie PP (sākotnējā)	4.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 14 dienām)	8 N/cm
• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	2.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, sākotnējā)	9 N/cm



tesa® 4939

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04939>