



# tesa® 68762

## Produkta Informācija

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

|                        |                                 |                        |                     |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| • Starpslāņa materiāls | PET plēve                       | • Krāsa                | melna               |
| • Līmvielas veids      | akriils ar pastiprinātu lipšanu | • Atdalošā slāņa krāsa | balta/sarkans logo  |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns                       | • Atdalošā slāņa svars | 82 g/m <sup>2</sup> |
| • Kopējais biezums     | 50 µm                           | • Starpslāņa biezums   | 71 µm               |

### Īpašības / veikspējas vērtības

|                                 |           |                              |           |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Noturība pret mīkstinātāju | ļoti labi |
| • Mitruma izturība              | vidēji    |                              |           |

### Lipšana pie

|                                                 |          |                                                     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| • Lipšana pie ABS (sākotnējā)                   | 6.5 N/cm | • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)                    | 10.5 N/cm |
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)               | 8.5 N/cm | • Lipšana pie PC (noklātā puse, pēc 14 dienām)      | 0.7 N/cm  |
| • Lipšana pie ABS (noklātā puse, pēc 14 dienām) | 0.8 N/cm | • Lipšana pie PC (noklātā puse, sākotnējā)          | 0.7 N/cm  |
| • Lipšana pie ABS (noklātā puse, sākotnējā)     | 0.8 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā)                   | 7 N/cm    |
| • Lipšana pie stikla (sākotnējā)                | 7.3 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)               | 8.8 N/cm  |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām)            | 8.9 N/cm | • Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 14 dienām) | 0.6 N/cm  |
| • Lipšana pie PC (sākotnējā)                    | 7.8 N/cm | • Lipšana pie tērauda (noklātā puse, sākotnējā)     | 0.4 N/cm  |



# tesa® 68762

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=68762>