

tesa® 4660

Produkta Informācija



Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums ar akrila pārklājumu	• Kopējais biezums	260 µm
• Līmvielas veids	termoreaktīvs dabiskais kaučuks	• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltena
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	76 µm
• Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs (saskaņā ar DIN EN 16640)	74 %		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	7.5 %	• Taisnas noplēstās malas	ļoti labi
• Stiepes izturība	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Nodilumizturība	ļoti labi		
• Roku plēšamība	ļoti labi	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Siets	145 count per square inch	• Water resistance	_NULL

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	4 N/cm
-----------------------	--------

tesa® 4660

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=4660>