



tesa® ACXplus 7811

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Kopējais biezums	1100 µm
• Līmvielas veids	modificēts akrils	• Krāsa	tumši melna
• Atdalošā slāņa veids	PE/PP protection film		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	1400 %	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	ļoti labi		

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	24 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	32 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 3 dienām)	24 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	32 N/cm
• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	18 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=07811>