



tesa® 66022

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	nav	• Krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriļs uz ūdens bāzes	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna/zils logo
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Starpslāņa biezums	71 µm

Preču sortiments

• Pieejamie formāti	220 µm (tesa® 66022)
---------------------	----------------------

Īpašības / veikspējas vērtības

• Piemērota nelīdzenām virsmām	ļoti labi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Saķere	ļoti labi	• Zems VOC	ļoti labi
• Temperature resistance max.	200 °C		

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	17 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	14 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 3 dienām)	18 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 3 dienām)	16 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	19.1 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	17.7 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 3 dienām)	19.4 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	12 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	9.2 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	12.3 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	16.2 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	17.3 N/cm
• Lipšana pie PET (pēc 3 dienām)	18.1 N/cm		

Uzglabāšanas apstākļi

Storage Conditions

23°C, 50% RH, uzglabājot oriģinālajā iepakojumā



tesa® 66022

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=66022>