



tesa® 77711

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Kopējais biezums	1100 µm
• Līmvielas veids	LSE	• Krāsa	pelēka
• Atdalošā slāņa veids	PE	• Atdalošā slāņa krāsa	zila

Īpašības / veikspējas vērtības

• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 90°C	ļoti labi
• L-jig	labi	• T-block	ļoti labi
• Mitruma izturība	ļoti labi	• Temperature range	-40 to +80°C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (noklātā puse, pēc 3 dienām)	12 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā, 1 min)	24 N/cm
• Lipšana pie ABS (noklātā puse, sākotnējā)	8 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 3 dienām)	26 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 3 dienām)	28 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, sākotnējā)	12 N/cm
• Lipšana pie ABS (sākotnējā, 1 min)	23 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	31 N/cm
• Lipšana pie PP (pēc 3 dienām)	30 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā, 1 min)	25 N/cm



tesa® 77711

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=77711>