



# tesa® 75505

## Produkta Informācija



### Ilgtermiņi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

|                        |                                |                        |                     |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| • Starpslāņa materiāls | nav                            | • Atdalošā slāņa krāsa | brūna/zils logo     |
| • Līmvielas veids      | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Atdalošā slāņa svars | 80 g/m <sup>2</sup> |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns                      | • Starpslāņa biezums   | 70 μm               |
| • Krāsa                | caurspīdīga                    |                        |                     |

#### Īpašības / veiktspējas vērtības

|                                                |           |                                      |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība             | 100 °C    | • Noturība pret mīkstinātāju         | labi      |
| • Izturība pret novecošanu (UV)                | labi      | • Saķere                             | labi      |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi      | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | ļoti labi |
| • Minimālā temperatūras izturība               | -40 °C    | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | ļoti labi |
| • Mitruma izturība                             | ļoti labi | • Temperatūras izturība īstermiņā    | 200 °C    |

#### Lipšana pie

|                                         |          |                                       |          |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • Lipšana pie ABS (sākotnējā)           | 8 N/cm   | • Lipšana pie PP (sākotnējā)          | 2 N/cm   |
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)       | 9 N/cm   | • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)      | 4 N/cm   |
| • Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)     | 7 N/cm   | • Lipšana pie PS (sākotnējā)          | 7 N/cm   |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 7.5 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)      | 9 N/cm   |
| • Lipšana pie PC (sākotnējā)            | 9 N/cm   | • Lipšana pie PVC (sākotnējā)         | 7 N/cm   |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)        | 9.5 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)     | 11 N/cm  |
| • Lipšana pie PE (sākotnējā)            | 2 N/cm   | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā)     | 8 N/cm   |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)        | 3.5 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 8.5 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)       | 7 N/cm   | • Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)  | 8 N/cm   |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=75505>



# tesa® 75505

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=75505>