


tesa® 58351

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET, polietilēns	• Atdalošā slāņa krāsa	balta/sarkans logo
• Līmvielas veids	akriils ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa svars	69 g/m ²
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Starpslāņa biezums	71 μm
• Kopējais biezums	73 μm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Breakdown voltage	6.5 KV	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Dielektriskās sadalīšanās spriegums	6500 V		

Lipšana pie

• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	4.5 N/cm	• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	6 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	6.3 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	5 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	3.3 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	7.9 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58351>