



tesa® 62708 PV0

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polietilēna putas	• Kopējais biezums	800 µm
• Līmvielas veids	tīrs akrils	• Krāsa	melna
• Atdalošā slāņa veids	MOPP		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	440 %	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	ļoti labi
• Stiepes izturība	18 N/cm	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	ļoti labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Temperatūras izturība īstermiņā	120 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	15 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	15 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā, 1 min)	8 N/cm
• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	4 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62708>

