




tesa® 58372

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET plēve	• Krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriils ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa krāsa	balta/sarkans logo
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Atdalošā slāņa svars	80 g/m ²
• Kopējais biezums	50 µm	• Starpslāņa biezums	69 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	125 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Mitruma izturība	labi		

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	5.1 N/cm	• Lipšana pie PC (pēc 3 dienām)	7.3 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 3 dienām)	7.1 N/cm	• Lipšana pie PI (sākotnējā)	5.9 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	6.3 N/cm	• Lipšana pie PI (pēc 3 dienām)	7.4 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 3 dienām)	6.8 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	7.1 N/cm
• Adhesion to ASTM (initial)	7.1 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	8.5 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	6.3 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58372>