



tesa® 88665

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET, polietilēns	• Type of adhesive (tight release)	akrils ar pastiprinātu lipšanu
• Kopējais biezums	115 µm	• Type of liner (easy release)	PET plēve
• Krāsa	caurspīdīga	• Type of liner (tight release)	krišpapīrs
• Type of adhesive (easy release)	silikons		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	75 %	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Stiepes izturība	50 N/cm	• Temperatūras izturība īstermiņā	150 °C

Lipšana pie

• Adhesion to PC (tight-side, after 14 days)	10.8 N/cm	• Adhesion to Silicone (easy-side, initial)	6.3 N/cm
• Adhesion to PC (tight-side, initial)	6.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)	7 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)	7.6 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, initial)	4.8 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, initial)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, after 14 days)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days)	9.3 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, initial)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, initial)	6.4 N/cm
• Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days)	9.5 N/cm		



tesa® 88665

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=88665>