



tesa® 75507

Produkta Informācija



Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	nav	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna
• Līmvielas veids	akrils ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa svars	80 g/m ²
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Starpslāņa biezums	70 µm
• Krāsa	caurspīdīga		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Saķere	labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Minimālā temperatūras izturība	-40 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	ļoti labi
• Mitruma izturība	ļoti labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	200 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	10 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	4 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	11.5 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	5.5 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	8.5 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	10 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	9 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	11 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	12 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	8 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	12.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	13 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	4 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	11 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	4.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	11 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	9 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	11 N/cm
• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	9 N/cm		

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa[®] 75507

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=75507>