




tesa® ACXplus 74508

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Krāsa	tumši melna
• Līmvielas veids	modificēts akrils	• Type of adhesive to glass	modificēts akrils
• Atdalošā slāņa veids	PE/PP protection film	• Type of adhesive to seal	heat-activatable
• Kopējais biezums	0.8 mm		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	400 %	• Izturība pret novecošanu (UV)	ļoti labi
• Stiepes izturība	30 N/cm	• Mitruma izturība	ļoti labi

Lipšana pie

• Adhesion to Glass (covered side, after 1 day)	56 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 1 day)	35 N/cm
• Adhesion to Glass (covered side, after 10 days, warm / humid*)	60 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 10 days, warm / humid*)	40 N/cm
• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 3 dienām)	26 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=74508>