



tesa® 68614

Āzija

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	neausts	• Kopējais biezums	100 µm
• Līmvielas veids	akriļs ar pastiprinātu lipšanu	• Krāsa	caurspīdīga
• Atdalošā slāņa veids	papīrs ar PE pārklājumu		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	70 °C	• Saķere	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	vidēji	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	labi
• Mitruma izturība	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	150 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	7.5 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	7.7 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	9.3 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	5.9 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	7.7 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	7.3 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	7.1 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	6 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	4.4 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	9 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	5.6 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	6 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	7.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	10 N/cm



tesa® 68614 Āzija

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=68614>