



tesa® ACXplus 79011

Produkta Informācija



1,1 mm abpusējā akrila putuplasta lente automobiļu ārējo detaļu montāžai

Produkta apraksts

tesa® ACX^{plus} 79011 ir abpusēja akrila putu lente automobiļu ārējo detaļu montāžai. Šis trīs slāņu produkts abās pusēs ir pārklāts ar LSE līmi. Tas var palīdzēt likvidēt gruntējuma lietošanu. Tā augstas veiktspējas LSE līme rada efektīvu un drošu saiti ar tipiskām automobiļu detaļām, kas izgatavotas no LSE (piemēram, PP un PP/EPDM) un MSE (piemēram, PMMA) plastmasas, bez gruntējuma. Turklāt mūsu produktam ir arī lieliskas adhezīvās īpašības, nodrošinot izturību arī 95 °C augstā temperatūrā. Pateicoties viskoelastīgajai akrila putu serdei, tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line spēj absorbēt un izkliedēt dinamiskās un statiskās slodzes.

0,8 mm un 1,5 mm biezas lentes būs pieejamas vēlāk.

Lespējas

Laba veiktspēja uz LSE plastmasas un pārklājumiem, ar kuriem parasti grūti izveidot saķeri bez gruntējuma.

- Lieliska līmēšanas stabilitāte ar ilgstošu izturību temperatūrā līdz 95 °C.
- Produkts nesatur PFAS / PFOS
- Efektīva un uzticama lietošana
- Viskoelastīga akrila putuplasta serde savienoto daļu atšķirīgās termiskās izplešanās kompensācijai.
- Laba izkliedēšanas īpašība
- Augsta mitruma un UV izturība

LSE: zema virsmas enerģija

MSE: vidēja virsmas enerģija

Lietojumi

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line produkti ir piemēroti visdažādākajiem pastāvīgās ārējās montāžas veidiem. Cenšoties nodrošināt visaugstāko iespējamo veiktspēju, mūsu mērķis ir pilnībā izprast veidus, kā jūs to lietojat (tostarp iesaistītos substrātus), lai varētu ieteikt pareizo produktu.

Piemēri:

- Sliekšņa panelis
- Dekoratīvie apdares elementi
- Spoileri
- Riteņu arkas
- Durvju spārns

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=79011>



tesa® ACXplus 79011

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Kopējais biezums	1100 µm
• Līmvielas veids	LSE	• Krāsa	pelēka
• Atdalošā slāņa veids	PE	• Atdalošā slāņa krāsa	zila

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	95 °C	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 90°C	ļoti labi
• Izturība pret triecieniem aukstumā	ļoti labi	• Temperature range	-40 to 95 °C
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	120 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	35 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	40 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 3 dienām)	40 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	40 N/cm
• Lipšana pie PP (sākotnējā)	30 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	40 N/cm
• Lipšana pie PP (pēc 3 dienām)	40 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=79011>