



tesa® 4317

Produkta Informācija



tesa® 4317 ir plāna un elastīga maskēšanas lente

Produkta apraksts

Plāna kreppapīra maskēšanas lente krāsošanai ar pulverizatoru. tesa® 4317 ir plāna un elastīga maskēšanas lente, kas sastāv no plāna kreppapīra pamatnes un dabiskās gumijas līmvielas. Maskēšanas lente ir piemērota visdažādākā veida vispārīgai maskēšanai ar vai bez vēlākas žāvēšanas termokamerā pie temperatūras līdz 80 °C. tesa® 4317 ir noturīga arī pret slapjo slīpēšanu ar smilšpapīru. Dabiskās gumijas līmviela nodrošina teicamu saķeri ar dažādām virsmām, piemēram, ar metālu, gumiju, stiklu un plastmasu. Plānā kreppapīra pamatne ir elastīga un pielāgojama, un to ir viegli noplēst ar roku. Krāsas un špaktelmasas labi turas pie otras puses, novēršot jebkāda veida atslāņošanos.

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- tesa® 4317 ir elastīga maskēšanas lente, kuru izmanto, veicot krāsošanas un lakošanas darbus, kā arī krāsojot ar pulverizatoru.
- Maskēšanas lentei ir teicama noturība uz dažādām virsmām.
- Lente ir piemērota žāvēšanai termokamerā pie temperatūras līdz 80°C.
- Ideāli piemērota lakošanas darbiem.
- Laba elastība, strādājot ar izliektām virsmām.
- Var izmantot uz krāsota metāla, gumijas, stikla un hromētām detaļām.
- Lenti var viegli noņemt un noplēst ar roku.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | vāji krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. | 55 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Kopējais biezums | 140 µm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 10 % | • Temperatūras noturība (60 min) | 80 °C |
| • Stiepes izturība | 38 N/cm | • Viegli noņemama | jā |
| • Roku plēšamība | ļoti labi | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa® 4317

Produkta Informācija

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3.3 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04317>