



tesa® 76015

Produkta Informācija



Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	nav	• Kopējais biezums	150 µm
• Līmvielas veids	modificēts akrils	• Krāsa	black
• Bio-based carbon content of adhesive (acc. ASTM D6866)	66 %	• Atdalošā slāņa krāsa	transparent
• Atdalošā slāņa veids	PET	• Atdalošā slāņa svars	72 g/m ²
• Post-consumer recycled content of liner	88 %	• Starpslāņa biezums	50 µm

Preču sortiments

• Pieejamie biezumi	100µm, 150µm, 200µm
---------------------	---------------------

Īpašības / veikspējas vērtības

• Izturība pret novecošanu (UV)	ļoti labi
---------------------------------	-----------

Lipšana pie

• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	8 N/cm	• Lipšana pie PC (pēc 3 dienām)	12 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 3 dienām)	9.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	10 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	11 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām)	11 N/cm



tesa[®] 76015

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=76015>