



tesa® 64625

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polipropilēna (PP) plēve	• Kopējais biezums	105 µm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	160 %	• Ilgtermiņa temperatūras izturība	40 °C
• Stiepes izturība	40 N/cm	• Temperatūras izturība īstermiņā	80 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	10 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 14 dienām)	10.5 N/cm
---------------------------------------	---------	---	-----------

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64625>