



tesa® ACXplus 74608

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Krāsa	tumši melna
• Līmvielas veids	akriils	• Atdalošā slāņa krāsa	zila
• Atdalošā slāņa veids	PE/PP protection film	• Type of adhesive to glass	akriils
• Kopējais biezums	800 µm	• Type of adhesive to seal	heat-activatable

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	600 %	• Izturība pret novecošanu (UV)	ļoti labi
• Stiepes izturība	17 N/cm	• Mitruma izturība	ļoti labi

Lipšana pie

• Adhesion to Glass (covered side, after 20 min)	29 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 3 dienām)	4 N/cm
• Adhesion to Glass (covered side, after 3 days)	29 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 3 days warm / humid)	27 N/cm
• Adhesion to Steel (covered side, after 20 min)	4 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 3 days)	30 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=74608>