

tesa® 60215

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	konduktīvās putas	• Krāsa	pelēka
• Līmvielas veids	elektrību vadošs akrils	• Atdalošā slāņa krāsa	balta/zils logo
• Atdalošā slāņa veids	papīrs ar PE pārklājumu	• Starpslāņa biezums	120 µm
• Kopējais biezums	500 µm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Atdalošā slāņa atlaišana	viegla	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square
• Kontakta noturība z virzienā (sākotnējā)	0.03 Ohm / square inch		

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	4.8 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	8.3 N/cm
-----------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60215>