



tesa® extra Power 56348

UNIVERSĀLA

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	ar PET armēta polietilēna plēve	• Kopējais biezums	215 µm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	46.3 N/cm	• Noturība pret UV stariem	jā
• Adhezīvā stiprība	augsta adhēzija	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Application temperature from	10 °C	• Ozone resistance	jā
• Application temperature to	50 °C	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, metāls
• Hand tearability	jā		
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā		
• Lietošanas joma	iekšdarbiem un āra darbiem	• Temperatūras noturība	jā
• Mitruma izturība	jā	• Var rakstīt uz tās	nē
• Nospriegojamība	19 %	• Videi draudzīgs iepakojums	nē
• Noturība pret eļļu un taukiem	jā	• Water resistance	jā
• Noturība pret plīsumiem	jā	• Šķīdumu nesaturošs	jā
		• Ūdensizturība	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=56348>