



tesa® 55586

Pretslīdes lente

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- Līmvielas veids akrils

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------|
| • Adhezīvā stiprība | augsta adhēzija | • Temperature resistance max. | 50 °C |
| • Hand tearability | jā | • Temperature resistance min. | 0 °C |
| • Nodilumizturība | jā | • Temperatūras noturība | jā |
| • Noņemama, neatstājot pēdas | nē | • Šķīdumu nesaturošs | jā |
| • Piemērotas virsmas | flīzes, lielākā daļa
plastmasas veidu,
apmetums, tērauds,
akmens, metāls | | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=55586>