



tesa® 58569

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | ar PET armēta
polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 150 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	30 N/cm	• Noturība pret UV stariem	jā
• Adhezīvā stiprība	standarta adhēzija	• Nonemama, neatstājot pēdas	nē
• Application temperature from	+10 °C	• Ozone resistance	jā
• Application temperature to	+50 °C	• Piemērotas virsmas	fīzēs, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, metāls
• Hand tearability	jā	• Temperatūras noturība	jā
• Lietošanas joma	iekšdarbiem	• Var rakstīt uz tās	nē
• Mitruma izturība	jā	• Videi draudzīgs iepakojums	nē
• Noturība pret eļļu un taukiem	nē	• Šķīdumu nesaturoš	jā
• Noturība pret plīsumiem	jā	• Īdensizturība	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtais informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtais vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58569>