



tesa® PRO 74613

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	ar polietilēnu laminēts audums	• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Kopējais biezums	175 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	18 %	• Mitruma izturība	jā
• Stiepes izturība	41.5 N/cm	• Nodilumizturība	labi
• Adhezīvā stiprība	standarta adhēzija	• Noturība pret plīsumiem	jā
• Hand tearability	labi	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	vidēji		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=74613>