



tesa® 4615

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	ar polietilēnu laminēts audums	• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Kopējais biezums	175 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	18 %	• Mitruma izturība	jā
• Stiepes izturība	41.5 N/cm	• Nodilumizturība	labi
• Adhezīvā stiprība	standarta adhēzija	• Noturība pret plīsumiem	jā
• Application temperature from	5 °C	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Application temperature to	60 °C	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, metāls
• Hand tearability	labi		
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji		
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	vidēji	• Videi draudzīgs iepakojums	yes
• Lietošanas joma	iekšdarbiem un āra darbiem	• Šķīdumu nesaturošs	jā
		• Ūdensizturība	yes

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04615>