

tesa® 66514

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET plēve	• Krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriils	• Atdalošā slāņa krāsa	caurspīdīga
• Atdalošā slāņa veids	PET	• Starpslāņa biezums	50 µm
• Kopējais biezums	40 µm		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Noņemšana pēc 14 dienām (85°C, 95% r.h.)	ļoti labi
--	-----------

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	0.1 N/cm	• Lipšana pie PC (sākotnējā)	0.1 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	0.1 N/cm	• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	0.1 N/cm
• Lipšana pie stikla (sākotnējā)	0.1 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	0.1 N/cm
• Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām)	0.1 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	0.1 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=66514PV53>