

tesa® 64295

Produkta Informācija



Pārvadāšanas līmlente no pārstrādāta papīra

Produkta apraksts

Pārvadāšanas līmlente tesa® 64295 ir izgatavota no pārstrādāta papīra. Tai ir izcilas adhēzijas īpašības, to ir viegli noņemt un tā ir izgatavota no papīra, kas iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem avotiem.

Ilgtspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Papīra pamatnei izmantots materiāls no ilgtspējīgi apsaimniekotiem avotiem
- > 75 %* bioloģiski materiāli

75 %* bioloģiski materiāli 75 %* bioloģiski materiāli

- Pārstrādājama, ja tiek izmesta kopā ar papīra materiāliem (pārstrādājamība pārbaudīta saskaņā ar PTS-RH 021:2012).
- Dabiskā kaučuka līme bez šķīdinātājiem
- Pamatnes tiek izgatavotas no 100 % pārstrādāta papīra, kas iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem avotiem

Lietojumi

- Piemērota ierīcēm un biroja iekārtām
- Plauktu, kastu un paliktnu piestiprināšanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | papīrs | • Kopējais biezums | 240 µm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Krāsa | brūna |

Preču sortiments

- | | |
|--------------------|-------|
| • Pieejamās krāsas | brūna |
|--------------------|-------|

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 16 % | • Caurredzamība | nē |
| • Stiepes izturība | 140 N/cm | • Noņemama, neatstājot pēdas | jā |
| • Bez izbalēšanas | jā | • Šķīdumu nesaturošs | jā |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64295>

tesa® 64295

Produkta Informācija

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 4 N/cm

Papildu informācija

Pamatojoties uz pārbaudes metodi PTS-RH 021:2012, 71,7 % izstrādājuma materiāla ir piemērots otrreizējai pārstrādei. Pārstrādājamā materiāla procentuālā daļa ir tā daļa, kuru var atkārtoti izmantot papīra ražošanā, izņemot ūdenī šķīstošas vielas. Lai panāktu optimālu piemērotību otrreizējai pārstrādei, līmēnte jāizmet kopā ar papīra materiāliem. Ņemiet vērā, ka atlikušie 28,3 % izstrādājuma daļu, tostarp līme, nav pārstrādājami un ir atbilstoši jāutilizē.

- Procentuālā daļa no svara.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64295>