

tesa® 74515

Produkta Informācija



125µm LSE caurspīdīga pārneses lente

Produkta apraksts

tesa® 74515 ir caurspīdīga, 125 µm abpusēji lipīga pārneses lente, kas izstrādāta augstas veiktspējas salīmēšanai ar zemas virsmas enerģijas (LSE) materiāliem, piemēram, PP, PE un EPDM. Tā ir apgādāta ar stiprinātu akrila līmvielu, kas nodrošina izcilu sākotnējo saķeri, augstu bīdes izturību un uzticamu līmēšanu bez nepieciešamības izmantot gruntēšanas līdzekļus. Biezā, elastīgā līmes kārta — bez nesējiem — labi pielāgojas nedaudz nelīdzenām vai elastīgām virsmām, nodrošinot vienmērīgu līmvielas izkliedi un slodzes sadalījumu. tesa® 74515 darbojas uzticami pat sarežģītos vides apstākļos, tostarp mitrumā un īslaicīgi pakļaujot temperatūrai līdz 200°C, padarot to ideāli piemērotu rūpnieciskām un precīzām montāžas pielietojumiem, kur tīram izskatam un ilgtermiņa noturībai ir izšķiroša nozīme.

Lespējas

- LSE saķere: Bez grunts līmēšana pie plastmasām un pārklātām virsmām.
- Plāna & stipra: Liela saistīšanas jauda tikai 125µm biezumā.
- Spraugu aizpildīšana: Bieža līme pielāgojas virsmas nelīdzenumiem.
- Elastīga: Ideāli piemērota elastīgām vai teksturētām virsmām.
- Daudzpusīga: Labi līp gan pie LSE, gan arī izplatītiem materiāliem.
- Siltumizturīga: Iztur īslaicīgu pakļaušanu līdz pat 200°C.
- Zems GOS: Pārbaudīta atbilstoši VDA 278 tīrākam iekštelu gaisam.
- UL sertifikācija: Atbilst UL 969 standarta prasībām. UL fails: MH 18055

Lietojumi

- Daudzpusīgs līmēšanas risinājums dažādiem prasīgiem rūpnieciskajiem pielietojumiem
- Nodrošina uzticamu, bez grunts līmēšanu pie zemas virsmas enerģijas (LSE) materiāliem kā PP, PE un EPDM
- Ideāli piemērots ilgtermiņa montāžai uz grūti līmējamiem materiāliem, piemēram, blīvēm, liektiem izstrādājumiem un teksturētām plastmasām
- Piemērots rūpnieciskai putu, plēvju un elastīgu materiālu līmēšanai
- Lieliski piemērots dizaina pielietojumiem, kur nepieciešama neredzama līmēšana un tīrs, nevainojams izskats

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

tesa® 74515

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Ilgtermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Noturība pret mīkstinātāju	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Saķere	ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	ļoti labi
• Minimālā temperatūras izturība	-40 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	labi
• Mitruma izturība	ļoti labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	200 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie PC (sākotnējā)	10 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	10 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	5.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	9 N/cm

Papildu informācija

Aizsargpapīra varianti:

- PV04: balts PE pārklāts aizsargpapīrs (126µm; 126 g/m²)
- PV12: caurspīdīgs PET aizsargplēve (75µm; 105g/m²)

Dimensiju stabilitāti nodrošinošais PV12 PET un PV4 PE pārklātais papīra aizsargpapīrs ir vispiemērotākais lietošanai, transportēšanai un uzglabāšanai apstākļos ar paaugstinātu mitrumu.

Zems GOS – saskaņā ar VDA 278 analīzi, tesa® 74515 nesatur nevienu no vielām, uz kurām attiecas izstrādātie GB noteikumi (Ķīna).

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=74515>