

tesa® ACXplus 73106

Produkta Informācija



640 µm divpusēja akrila putu lente

Produkta apraksts

tesa® 73106 ir izturīga, pelēka, divpusēja akrila putu lente, kas izstrādāta ilgstošai līmēšanai. Slēgtu šūnu putu serde ar biezumu 640 µm viegli pielāgojas nelīdzenām vai teksturētām virsmām. Spiedienjutīgā līme nodrošina spēcīgu sākotnējo saķeri un iztur paaugstinātu temperatūru. Pateicoties augstai stiprībai stiepes, bīdes un nolaupīšanas testos, tā efektīvi aizvieto mehāniskos stiprinājumus, piemēram, kniedes, skrūves, metinājumus vai šķidrās līmes. Papildus tā nodrošina izcilu mitruma izolāciju un ilgtermiņa izturību pat prasīgos apstākļos.

Lespējas

- Viskoelastīga akrila putu serde: Nodrošina izcilu spriegumu izlīdzināšanu un enerģijas absorbciju — ideāli dinamisko un statisko slodžu vadībai salīmētās konstrukcijās.
- Termiskās izplešanās kompensācija: Saglabā uzticamu saķeri starp dažādiem materiāliem, pielāgojoties to izplešanās un saraušanās procesiem temperatūras ietekmē.
- Augsta saķeres stiprība: Nodrošina stipru saķeri ar plašu materiālu klāstu, tostarp metālu, plastmasu un krāsotām virsmām — ilgstošai un drošai lietošanai.
- Temperatūras un laikapstākļu noturība: Droši funkcionē augstā temperatūrā, kā arī ir izturīga pret UV stariem, mitrumu un radi dažādos ārējos apstākļos.
- Sastāvs bez PFAS/PFOS: Ražota bez perfluorētām vielām, atbalstot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.
- Pielāgojama, divpusēja putu konstrukcija: Pelēka, 640 µm bieza akrila putu lente pielāgojas virsmas nelīdzenumiem, ļaujot tīru, līdzenam savienojumam bez mehāniskiem stiprinājumiem.

Lietojumi

tesa® 73106 ir piemērota dažādiem prasīgiem līmēšanas pielietojumiem, tostarp:

- Lietošanai augstā temperatūrā
- Paneļu stiprināšana un rāmju līmēšana
- Dekoratīvās apdares
- Dažādu materiālu savienošana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagataves nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 640 µm |
| • Līmvielas veids | tīrs akrils | • Krāsa | pelēka |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 150 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 210 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73106>

tesa® ACXplus 73106

Produkta Informācija

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	10 N/cm	• Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām)	17 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	25 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	7 N/cm
• Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām)	20 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	14 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	18 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	26 N/cm
• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	10 N/cm		

Papildu informācija

tesa® 73106 piemērota lietošanai gan iekšējās, gan ārējās. Tā nodrošina drošu veiktspēju plašā temperatūru un vides apstākļu diapazonā. Lai sasniegtu labākos rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piesārņojumiem. Pirms pilna apjoma lietošanas iesakām veikt pielietojuma testēšanu. Tehniskai palīdzībai un labākam rezultātam līmēšanā konsultējieties ar tesa® speciālistu.

Aizsargpapīra opcijas:

- PV31: Balta filmu aizsarglente – bez zīmola (115 µm)

Pieejami arī citi biezumi:

- tesa® 73108 - 800 µm
- tesa® 73112 - 1200 µm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73106>