


tesa® ACXplus 73112

Produkta Informācija



1200 µm divpusēja akrila putu lente

Produkta apraksts

tesa® 73112 ir izturīga, pelēka, divpusēja akrila putu lente, kas izstrādāta ilgstošiem līmēšanas risinājumiem. Ar 1200 µm biezu slēgtu šūnu putu serdi tā viegli pielāgojas nelīdzenām vai teksturētām virsmām. Tās spiedienjutīgā līme nodrošina spēcīgu sākotnējo saķeri un iztur augstu temperatūru. Tā nodrošina augstu izturību pret stiepi, bīdi un nolupšanu, tāpēc var efektīvi aizvietot mehāniskos stiprinājumus kā kniedes, skrūves, metinājumus vai šķidrās līmes. Papildus lente nodrošina lielisku mitruma necaurlaidību un ilgtermiņa izturību pat prasīgos apstākļos.

Lespējas

- Viskoelastīga akrila putu serds: Nodrošina izcilu slodzes izkliedi un enerģijas absorbciju – ideāli piemērots dinamisku un statisku slodžu gadījumā līmētām detaļām.
- Termiskās izplešanās kompensācija: Saglabā drošu saiti starp atšķirīgiem materiāliem, pielāgojoties termiskajai izplešanai un saraušanai.
- Augsta saķeres izturība: Sniedz spēcīgu adhēziju plašam pamatņu klāstam, tostarp metāliem, plastmasai un krāsotām virsmām – nodrošinot ilgstošu veiktspēju.
- Izturība pret temperatūru un laika apstākļiem: Droši darbojas augstā temperatūrā, izturīga pret UV stariem, mitrumu un ārējās vides apstākļiem.
- Nesatur PFAS/PFOS savienojumus: Ražots bez perfluorētiem savienojumiem, atbalstot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.
- Elastīga divpusēja putu lente: Pelēkas krāsas, 1200 µm bieza akrila putu lente pielāgojas virsmas nevienmērībām, nodrošinot tīru, gludu līmēšanu bez mehāniskajiem stiprinājumiem.

Lietojumi

tesa® 73112 ir piemērota dažādiem prasīgiem līmēšanas pielietojumiem, tostarp:

- Augstas temperatūras pielietojumi
- Paneļu pastiprināšana un rāmju līmēšana
- Dekoratīvie apdares elementi
- Dažādu materiālu līmēšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Atdalošā slāņa veids | balta |
| • Līmvielas veids | tīrs akrils | • Kopējais biezums | 1200 µm |

tesa® ACXplus 73112

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- Ilgtermiņa temperatūras izturība 150 °C
- Temperatūras izturība īstermiņā 220 °C

Lipšana pie

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 14 N/cm | • Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām) | 23 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 40 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 8 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām) | 27 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 17 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 23 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 40 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 14 N/cm | | |

Papildu informācija

tesa® 73112 piemērota lietošanai gan iekšējās, gan ārējās telpās. Tā nodrošina drošu veikspēju plašā temperatūras un vides apstākļu diapazonā. Lai sasniegtu labākos rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piemaisījumiem. Pirms pilna mēroga lietošanas iesakām veikt pielietojumspecifiskus testus. Par tehnisko atbalstu un optimālām līmēšanas iespējām konsultējieties ar tesa® speciālistiem.

Aizsargpapīra (linera) iespējas:

- PV31: Balts plēves linera materiāls – bez apdrukas (115 µm)

Papildu pieejamie biezumi:

- tesa® 73106 - 640 µm
- tesa® 73108 - 800 µm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73112>