

tesa® ACXplus 73108

Produkta Informācija



800 µm divpusēja akrilāta putu līmlente

Produkta apraksts

tesa® 73108 ir izturīga, pelēka, divpusēja akrilāta putu līmlente, kas paredzēta ilgstošu savienojumu izveidei. Ar 800 µm biezu slēgtu šūnu putu kodolu tā viegli pielāgojas nelīdzenām vai strukturētām virsmām. Tās kontaktlīmējošā kārtā nodrošina stipru sākotnējo saķeri un izturību paaugstinātās temperatūrās. Lente izceļas ar augstu izturību pret stiepi, bīdi un plēšanu, aizstājot mehāniskos stiprinājumus, piemēram, kniedes, skrūves, metinājumus vai šķidrās līmes. Turklāt tā lieliski blīvē pret mitrumu un saglabā ilgtermiņa noturību pat sarežģītos apstākļos.

Lespējas

- Viskoelastīgs akrilāta putu kodols: Nodrošina izcilu sprieguma izkliedi un enerģijas absorbciju, kas ideāli piemērota dinamisku un statisku slodžu pārvaldībai līmētos savienojumos.
- Siltuma izplešanās kompensācija: Saglabā uzticamu saķeri starp dažādiem materiāliem, pielāgojoties termiskai izplešanai un sarukumam.
- Augsta līmēšanas izturība: Nodrošina spēcīgu saķeri ar dažādām virsmām – metāliem, plastmasām un krāsotām virsmām – ilglaicīgai lietošanai.
- Izturība pret temperatūru un laikapstākļiem: Darbojas uzticami pie augstām temperatūrām, ir noturīga pret UV stariem, mitrumu un āra apstākļiem.
- Bez PFAS/PFOS sastāva: Ražota bez perfluorētiem savienojumiem, veicinot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.
- Pielāgojams, divpusējs putu dizains: Pelēka, 800 µm bieza akrilāta putu lente pielāgojas virsmas nelīdzenumiem, ļaujot tīri un līdzeni līmēt bez mehāniskiem stiprinājumiem.

Lietojumi

tesa® 73108 ir piemērota dažādām prasīgām līmēšanas jomām, tostarp:

- Izmantošanai augstā temperatūrā
- Paneļu stiprināšanai un rāmju līmēšanai
- Dekoratīvie apdares elementi
- Dažādu materiālu savienošanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Kopējais biezums	800 µm
• Līmvielas veids	tīrs akrils	• Krāsa	pelēka
• Atdalošā slāņa veids	balta		

tesa® ACXplus 73108

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- Ilgtermiņa temperatūras izturība 150 °C
- Temperatūras izturība īstermiņā 210 °C

Lipšana pie

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 13 N/cm | • Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām) | 21 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 30 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 8 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām) | 20 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 16 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 20 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 34 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 11 N/cm | | |

Papildu informācija

tesa® 73108 ir piemērota gan iekšējām, gan ārējai lietošanai. Tā sniedz uzticamu veikspēju plašā temperatūru un vides apstākļu diapazonā. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piesārņojuma. Pirms pilna apjoma lietošanas ieteicams veikt testēšanu konkrētajā pielietojumā. Tehniskos jautājumos un vislabākajiem lēmēšanas rezultātiem konsultējieties ar tesa® speciālistu.

Iespējamās atdalītājpapīra (liner) opcijas:

- PV31: Balts, neapdrukāts plēves atdalītājpapīrs (115 µm)

Pieejami arī citi biezumi:

- tesa® 73106 – 640 µm
- tesa® 73112 – 1200 µm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73108>