

tesa® ACXplus 73210

Produkta Informācija

1000 µm divpusēja akrila serdes līmlente

Produkta apraksts

tesa® ACX^{plus} 73210 ir augstas veiktspējas divpusēja akrila putu līmlente ar izcilu caurspīdīgumu. Tās viskoelastīgās īpašības absorbē slodzi, aizpilda spraugas un nodrošina stipru, ilgnoturīgu saiti – pat uz neregulārām virsmām. Tā ir īpaši izstrādāta caurspīdīgu vai puscaurspīdīgu materiālu, piemēram, stikla, akrila vai polikarbonāta, līmēšanai, nodrošinot teju neredzamu saiti. Tās optiskais dzidrums padara to ideāli piemērotu pielietojumiem, kur nepieciešamas nemanāmas un estētiskas apdares.

Lespējas

- Augsta optiskā caurspīdība – izstrādāta caurspīdīgu materiālu līmēšanai
- Noturīga saites izturība – izturīga pret temperatūru, UV un novecošanos
- Kompensē termisko izplešanos līmētajās detaļās
- Teicama saķere ar caurspīdīgiem plastmasas un stikla materiāliem
- Uzreiz noturīga un ar augstu gala saķeres izturību
- PFAS/PFOS nesaturošs sastāvs: Ražota bez perfluorētām vielām, atbalstot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.

Lietojumi

tesa® 73210 piemērota dažādiem prasīgiem līmēšanas uzdevumiem, tostarp:

- Caurspīdīgas zīmes un nosaukumu plāksnītes
- Caurspīdīgu dekoratīvo paneļu stiprināšana
- Puscaurspīdīgu profilu līmēšana
- Pielietojumiem, kur nepieciešamas teju neredzamas līmēšanas līnijas (piemēram, mazumtirdzniecības displejiem, sadzīves tehnikai un interjera dizaina elementiem)

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 1000 µm |
| • Līmvielas veids | tīrs akrils | • Krāsa | caurspīdīga |
| • Atdalošā slāņa veids | balta | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 100 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 180 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Produkta Informācija

Lipšana pie

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 15 N/cm | • Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām) | 18 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 28 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 14 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām) | 23 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 15 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 23 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 25 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 15 N/cm | | |

Papildu informācija

tesa® 73210 ir piemērota gan iekšējai, gan ārējai lietošanai. Tā nodrošina uzticamu veiktspēju plašā temperatūru un vides apstākļu diapazonā. Lai iegūtu optimālus rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez netīrumiem. Pirms pilna apjoma lietošanas ieteicams veikt konkrētā pielietojuma testēšanu. Tehniskai konsultācijai un labāko līmēšanas rezultātu sasniegšanai vērsieties pie tesa® speciālista.

Aizsargpārklājuma iespējas:

- PV26: Balts papīra aizsargpārklājums – bez apzīmējuma (160 µm)

Pieejami arī citi biezumi:

- tesa® 73205 - 500µm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73210>