

tesa® ACXplus 73308

Produkta Informācija

800 µm divpusēja akrila putu līmlente

Produkta apraksts

tesa® 73308 akrila serdes līmlente ir augstas veiktspējas, divpusēja putu līmlente, kas izstrādāta prasīgu līmēšanas uzdevumu veikšanai. Ar savu melno, 800 µm biezo pielāgojamo akrila serdi un modificēto akrila līmvielu tā nodrošina stipru un ilgnoturīgu saķeri. Tā ir īpaši piemērota lielākajai daļai pulverkrāsotu virsmu, kā arī stiklam un daudziem plastmasas materiāliem, piedāvājot daudzpusīgas līmēšanas iespējas plašam pamatņu klāstam. Izstrādāta, lai aizstātu tradicionālos mehāniskos stiprinājumus, tā ļauj izveidot elegantus un tīrus dizainus, neupurējot stiprību. Tās viskoelastīgās īpašības nodrošina lielisku sprieguma absorbciju un spraugu aizpildīšanu, pat uz neregulārām virsmām. tesa® 73308 ir ideāli piemērota pastāvīgiem savienojumiem, kur svarīga ir uzticamība un estētika.

Lespējas

- Augstas izturības, pastāvīga līmēšanas risinājums ar ilgtermiņa noturību
- Viskoelastīga akrila putu serde lieliskai pielāgojamībai un sprieguma absorbcijai
- Labi līp gan pie augstas, vidējas, gan zemas virsmas enerģijas materiāliem, tostarp pulverkrāsotām virsmām, metālam, plastmasai un stiklam
- Novērš nepieciešamību pēc kniedēm, skrūvēm, metināšanas vai šķidrajām līmēm
- Melna krāsa ar papīra aizsargkārtiņu vieglai lietošanai un diskrētai uzklāšanai
- Izcila izturība pret mitrumu, temperatūru un ārējās vides ietekmi
- Sniedz iespēju izmantot plānākus, vieglākus un atšķirīgus materiālus
- Nekavējoties noturīga saķere ar spiedienjūtīgu līmvielu
- Sastāvs bez PFAS/PFOS: Izgatavots bez perfluorētām vielām, nodrošinot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.

Lietojumi

tesa® 73308 ir piemērota dažādiem prasīgiem līmēšanas pielietojumiem, tostarp:

- Dekoratīvo apdares elementu un paneļu līmēšana sadzīves tehnikā un elektronikā
- Nosaukumu plākšņu un logotipu stiprināšana patērētāju un rūpnieciskajiem produktiem
- Elektronisko displeju un skārienpaneļu montāža
- Paneļu stiprināšana pie rāmja un pastiprinātāju līmēšana pie paneļiem
- Stikla un metāla līmēšana krāšņu un veļasmašīnu durvīs
- Iekšējā un ārējā līmēšana komerctransportā un vilcienu vagonos
- Izkārtņu un displeju montāža
- Bļīvējumu un starpliku līmēšana HVAC un sadzīves tehnikās
- Strukturālā līmēšana būvniecībā un vispārējā rūpniecībā

tesa® ACXplus 73308

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Atdalošā slāņa veids | balta |
| • Līmvielas veids | modificēts akrils | • Kopējais biezums | 800 µm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 100 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 160 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Lipšana pie

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 22 N/cm | • Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām) | 37 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 26 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 20 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām) | 28 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 41 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 40 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 31 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 18 N/cm | | |

Papildu informācija

tesa® 73308 ir piemērota lietošanai gan iekšējās, gan ārējās. Tā nodrošina uzticamu veikspēju plašā temperatūru un vides apstākļu spektrā. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piesārņotājiem. Pirms plašāka pielietojuma ir ieteicams veikt pielietojumam specifisku testēšanu. Lai saņemtu tehnisko atbalstu un vislabākos līmēšanas rezultātus, konsultējieties ar tesa® speciālistu.

Aizsargkārtiņu opcijas:

- PV25: Balta papīra aizsargkārtiņa (PE pārklāta) – bez zīmola (130 µm)

Pieejami papildu biezumi:

- tesa® 73305 - 500 µm
- tesa® 73311- 1100 µm

tesa® ACXplus 73308

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73308>