

tesa® ACXplus 73205

Produkta Informācija

500 µm divpusēja akrila serdenļente

Produkta apraksts

tesa® ACX^{plus} 73205 ir augstas veiktspējas divpusēja akrila putu lente ar izcilu caurspīdīgumu. Tās viskoelastīgās īpašības absorbē spriegumu, aizpilda spraugas un nodrošina stipru, ilgnoturīgu savienojumu – pat uz nelīdzenām virsmām. Tā īpaši izstrādāta caurspīdīgu vai puscaurspīdīgu materiālu, piemēram, stikla, akrila vai polikarbonāta, līmēšanai, nodrošinot gandrīz nemanāmu savienojumu. Optiskais skaidrums ļauj to ideāli izmantot lietojumos, kur nepieciešams vienmērīgs un estētisks rezultāts.

Lespējas

- Augsta optiskā skaidrība – izstrādāta caurspīdīgu materiālu līmēšanai
- Izturīga saķere – izturīga pret temperatūru, UV starojumu un novecošanu
- Kompensē saķērušos detaļu termisko izplešanos
- Lieliska saķere ar caurspīdīgām plastmasām un stiklu
- Tūlītēja sākotnējā saķere ar maksimālu galīgo līmēšanas stiprību
- PFAS/PFOS nesaturošs sastāvs: Ražota bez perfluorētām vielām, atbalstot drošākus un ilgtspējīgākus līmēšanas risinājumus.

Lietojumi

tesa® 73205 piemērota dažādiem augstas prasības stiprināšanas pielietojumiem, tostarp:

- Caurspīdīgas izkārtnes un nosaukuma zīmes
- Caurspīdīgu dekoratīvo paneļu montāža
- Puscaurspīdīgu profilu līmēšana
- Lietojumi, kuros nepieciešama gandrīz neredzama līmēšanas līnija (piemēram, mazumtirdzniecības displeji, sadzīves tehnika un interjera dizaina elementi)

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 500 µm |
| • Līmvielas veids | tīrs akrils | • Krāsa | caurspīdīga |
| • Atdalošā slāņa veids | balta | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 100 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 180 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Produkta Informācija

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	15 N/cm	• Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām)	12 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	19 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	11 N/cm
• Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām)	20 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	14 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	16 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	20 N/cm
• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	13 N/cm		

Papildu informācija

tesa® 73210 piemērota lietošanai gan iekšējās, gan ārējās. Tā nodrošina uzticamu veiktspēju plašā temperatūru un vides apstākļu spektrā. Vislabākajiem rezultātiem virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piesārņojuma. Pirms pilna apjoma izmantošanas ieteicams veikt pielietojuma pārbaudi. Tehniskā atbalsta un labāko līmēšanas rezultātu iegūšanai sazinieties ar tesa® speciālistu.

Aizsargpapīra opcijas:

- PV26: balts papīra starplikas papīrs – neapzīmēts (160 µm)

Pieejami arī citi biezumi:

- tesa® 73210 - 1000µm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73205>