



tesa® 4952

Produkta Informācija



Divpusēja PE putu montāžas līm lente

Produkta apraksts

tesa® 4952 ir divpusēja PE putu līm lente būvniecības un montāžas vajadzībām. Tā sastāv no PE putu starpslāņa, kas ļoti labi pielāgojas virsmai, un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri. tesa® 4952 ir piešķirts neatkarīgs sertifikāts izmantošanai mēbeļu spoguļu stiprināšanai.

Produkta priekšrocības:

- Universāla līmviela spēcīgai un tūlītējai lipšanai pie dažādām pamatnēm
- Pilnībā piemērota izmantošanai ārpus telpām: noturīga pret UV starojumu, ūdeni un novecošanu
- Kompensē atšķirīgu materiālu termiskās izplešanās starpību
- Augsta tūlītēja saķere pat pie zema kontakta spiediena
- Ļoti laba trieciena absorbēšana zemā temperatūrā

Lietojumi

- Mēbeļu spoguļu stiprināšana
- Automobiļu spoguļu montāža
- Funkcionālas apdares un profilu montāža
- Dekoratīvu paneļu montāža

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Kopējais biezums	1150 µm
• Atdalošā slāņa svars	80 g/m ²	• Krāsa	balta
• Starpslāņa materiāls	polietilēna putas	• Starpslāņa biezums	70 µm
• Līmvielas veids	akrils ar pastiprinātu lipšanu, akrils, uzlabots akrils, modificēts akrils		



tesa[®] 4952

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	200 %	• Noturība pret mīkstinātāju	vidēji, labi
• Stiepes izturība	10 N/cm	• Saķere	labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	80 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Izturība pret novocošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	80 °C
• Mitruma izturība	ļoti labi		

Pieķeršanās vērtībām

• ABS (sākotnējā)	5 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	7 N/cm
• ABS (pēc 14 dienām)	8 N/cm	• PP (sākotnējā)	2.8 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	5 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	5.5 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	8 N/cm	• PS (sākotnējā)	5 N/cm
• PC (sākotnējā)	5 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	7.5 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	8 N/cm	• PVC (sākotnējā)	5 N/cm
• PE (sākotnējā)	2.7 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	8 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	2.8 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	6.5 N/cm
• PET (sākotnējā)	5 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	8 N/cm

Papildu informācija

tesa[®] 4952 ir piešķirts LGA institūta atzinums spoguļu montāžai. Ziņojuma numurs IWQ FSG 329 1189.

Nolobīšanas lipšanas spēks:

- nekavējoties: putu sadalīšanās uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC
- pēc 14 dienām: putu sadalīšanās uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04952>