

# tesa® 4174

## produkta informācija



### Augstas temperatūras smalkas līnijas līmlente dekoratīviem krāsošanas darbiem

tesa® 4174 ir elastīga, pret temperatūru noturīga smalkas līnijas PVC līmlente ar kaučuka līmvielu dažādiem dekoratīviem krāsošanas darbiem

- nesaraujas augstā temperatūrā
- pielāgojas izmēru maiņai, žāvējot krāsni
- bez malu pacelšanās un noņemama bez pēdām
- laba pielāgošanās daudzdimensiju virsmām

### Pamata pielietojums

Masking & Design, dažādām precīzām pielietojuma vajadzībām

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Tehniskie dati

- |                            |                   |                                  |         |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls     | PVC plēve         | • Stiepes izturība               | 25 N/cm |
| • Kopējais biezums         | 110 μm            | • Temperatūras noturība          | 150 °C  |
| • Līmvielas veids          | dabiskais kaučuks | • Temperatūras noturība (PP-EDM) | 150 °C  |
| • Sagraušanas pagarinājums | 200 %             | • Temperatūras noturība (krāsa)  | 150 °C  |

#### Lipšana pie

- tērauda 3.7 N/cm

#### Īpašības

- |                                 |      |                                     |      |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| • Noplēšana ar rokām            | ●●●● | • Precīza krāsas mala               | ●●●● |
| • Viegli noņemama               | jā   | • Augstspiediena mazgātāja izturība | ●●●● |
| • Piemērota formu izcirstāšanai | jā   | • Pielāgošanās formai               | ●●●● |
| • Krāsas stiprinājums           | ●●●● | • Liesmas slāpējoša                 | ●●●● |

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

#### Papildu informācija

tesa® 4174 maza platuma (<10 mm): lipšana pie tērauda = 2,4 N/cm tesa® 4174 ir pieejama arī pārstrādes un veidcirtņa versijās ar papīra atdalošo slāni kā 4174 PV4: lipšana pie tērauda = 4,4 N/cm noplēšanas spēks no atdalošā slāņa = 14 cN/cm,

- arī izcirsta dažādās formās (kā personalizēti veidcirtņi) pēc pasūtījuma - tesa® 54174

# tesa® 4174

## produkta informācija



### Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet  
<http://l.tesa.com/?ip=04174>