



tesa® 4651

Produkta Informācija



Augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu

Produkta apraksts

tesa® 4651 ir spēcīga augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 148. sieta izmēra austā mākslīgā auduma/ zīda starplānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4651 ir ļoti spēcīga auduma līmlente gandrīz visiem pielietojuma veidiem.

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzīgiem virsmām
- izcila stiepes izturība
- taisni noplēšamas malas garenvirzienā un horizontāli
- uz tās var viegli rakstīt
- pielāgojas formai
- pieejama 8 krāsās: melna, balta, pelēka, dzeltena, zila, sarkana, zaļa, brūna

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Smagu cauruļu, profilu u.c. saišķu izveide
- Urbumu un citu atveru nosegšana
- Vadu un kabeļu markēšana
- Markēšana un krāsu kodēšana
- Grīdas markēšana
- Hermētiska un pastāvīga cauruļu aizdare
- Asu malu aizsardzība
- Vadu stiprināšana un izolācija
- Bundžu un cauruļu aizdare
- Grīdas pārklāšana
- Apstrāde ar smilšu strūklu
- ... un ne tikai!



tesa® 4651

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Kopējais biezums	310 µm
• Total sustainable product content excl. liners	68 %	• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltena
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)		• Starpslāņa biezums	76 µm
• Starpslāņa materiāls	audums ar akrila pārklājumu		
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Nodilumizturība	Īoti labi	• Taisnas noplēstās malas	Īoti labi
• Sagraušanas pagarinājums	13 %	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C
• Stiepes izturība	100 N/cm	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Hand tearability	Īoti labi	• Water resistance	labi
• Siets	145 threads/inch ²		

Piekāšanās vērtībām

• tērauda	3.3 N/cm
-----------	----------

Papildu informācija

Atbilst LV 312-1 dielektriskās noturības prasībām.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04651>