



tesa[®] 4970

Produkta Informācija



Divpusēja plēves tipa līm lente ar augstu liptspēju

Produkta apraksts

tesa[®] 4970 ir bieza, balta, divpusēja pašlīmējoša līm lente, kas sastāv no PVC plēves starpslāņa un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Īpašas tesa[®] 4970 iezīmes:

- Izcila augsta saķeres līmeņa un tūlītējas lipšanas kombinācija
- Liels pārklājuma svars labam kontaktam ar nelīdzenām vai putekļainām virsmām
- Pilnīga piemērotība ilgtermiņa lietošanai

Lietojumi

- Plastmasas un koka apdares uzstādīšana
- Dekoratīvo tirdzniecības stendu uzstādīšana
- Zīmju un svaru uzstādīšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 225 μm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | balta |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 20 % | • Noturība pret mīkstinātāju | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 38 N/cm | • Saķere | ļoti labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 60 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | labi | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | vidēji |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Mitruma izturība | ļoti labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 70 °C |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04970>



tesa[®] 4970

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

• ABS (sākotnējā)	13.4 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm
• ABS (pēc 14 dienām)	14.4 N/cm	• PP (sākotnējā)	9.7 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	11.5 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	10.8 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	12.6 N/cm	• PS (sākotnējā)	14.7 N/cm
• PC (sākotnējā)	16.2 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	15.2 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	16.9 N/cm	• PVC (sākotnējā)	12.4 N/cm
• PE (sākotnējā)	8.5 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	16.6 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	9.1 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	13 N/cm
• PET (sākotnējā)	11.5 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	13.6 N/cm

Papildu informācija

Ir pieejama tesa[®] 7149 versija ar paplašinātu atdalošo slāni pacelšanai ar pirkstu.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04970>