

tesa® 4962

produkta informācija



Augstas kvalitātes divpusēja neausta materiāla līmlente

tesa® 4962 ir divpusēja līmlente, kas sastāv no neausta starpslāņa un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Īpašas tesa® 4962 iezīmes:

- Augsti lipšanas rādītāji uz dažādām pamatnēm
- Lielisks saķeres spēks ar nelīdzenām virsmām
- Lieliska temperatūras noturības veiktspēja

Pamata pielietojums

Plastmasas un putu detaļu, smaga papīra, auduma un ādas piestiprināšanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	neausta	• Līmvielas veids	akrils ar pastiprinātu
• Krāsa	caurspīdīga	• Sagraušanas pagarinājums	lipšanu
• Kopējais biezums	160 μm	• Stiepes izturība	3 %
			8 N/cm

Lipšana pie

• tērauda (sākotnējā)	11.5 N/cm	• ABS (pēc 14 dienām)	12.0 N/cm
• ABS (sākotnējā)	11.0 N/cm	• alumīnija (pēc 14 dienām)	10.5 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	10.0 N/cm	• PC (pēc 14 dienām)	12.4 N/cm
• PC (sākotnējā)	13.0 N/cm	• PC (noklātā puse, pēc 14 dienām)	14.0 N/cm
• PE (sākotnējā)	6.5 N/cm	• PE (pēc 14 dienām)	7.0 N/cm
• PET (sākotnējā)	9.5 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	10.5 N/cm
• PP (sākotnējā)	8.5 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	10.0 N/cm
• PS (sākotnējā)	12.0 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	13.0 N/cm
• PVC (sākotnējā)	11.0 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	15.0 N/cm
• tērauda (pēc 14 dienām)	12.0 N/cm		

Īpašības

• Temperatūras noturība (īstermiņa)	200 °C	• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	●●●
• Temperatūras noturība (ilgtermiņa)	80 °C	• Noturība pret mīkstinātāju	●●
• Saķere	●●●●	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	●●●
• Izturība pret novecošanu (UV)	●●●●	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	●●
• Mitruma izturība	●●●●		

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

Papildu informācija

Atdalošā slāņa varianti:

PV0 brūns pergāmīna papīrs (71 μm)

PV6 sarkana MOPP-plēve (80 μm)

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04962>

tesa® 4962

produkta informācija



Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=04962>