



tesa[®] ACXplus 7066 High Adhesion

Produkta Informācija

ACX^{plus} 1500 μm



Produkta apraksts

tesa[®] ACX^{plus} 7066 ir melna akrila līmlente.

- sastāvā ir augstas veiktspējas akrila sistēma un galvenās raksturīpašības ir savienojuma stiprums, slodzes izkliedēšana un noturība pret temperatūru un laika apstākļiem.
- Pateicoties unikālajai formulai, tā apvieno ļoti augstu lipšanas līmeni un ļoti labu noturību pret plastifikatoru migrāciju. Tā ir īpaši paredzēta "grūti savienojamu materiālu", piemēram, pulverkrāsas un plastmasas materiālu, savienošanai. Pateicoties augstajai procesa drošībai, tā piedāvā ērtu risinājumu pat šādu materiālu kombinācijām ar visu veidu metāliem vai metāla/metāla savienojumiem.
- Viskoelastīgā, putu akrila armatūra/pamatne/masa kompensē savienoto detaļu termiskās izplešanās atšķirības.
- sniedz ļoti augstu tūlītējo saķeri un lipšanu.

Lietojumi

Grūti savienojamu materiālu savienošana, piemēram,

- Atsietena sliedes
- Pulverkrāsotas lāpstiņas/ detaļas un paneļi
- Gaisa padeves kanāli

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 1500 μm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | melna |

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda (pēc 3 dienām) 54 N/cm

Papildu informācija

PV 22 = balts papīra atdalošais slānis ar PE pārklājumu, ar tesa[®] ACX^{plus} marķējumu

- 24 = zils plēves tipa atdalošais slānis
- vērtības pie PMMA, stikla un alumīnija neietilpst produkta specifikācijā.
- tesa[®] ACX^{plus} 7066 ir piešķirts UL standarta 746C atzinums. UL File QOQW2.E309290

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=07066>



tesa[®] ACXplus 7066 High Adhesion

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=07066>