



tesa[®] 4939

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa[®] 4939 ir divpusēja grīdas segumu līmēte. Tā sastāv no izturīga PET-auduma starpslāņa apvienojumā ar diferenciālu kaučuka līmvielas sistēmu.

Īpašās formulas līmviela atvērtajā pusē apvieno augstu sākotnējo saķeri ar noņemšanu bez pēdām no visizplatītākajām virsmām līdz 14 dienām pēc uzklāšanas. (Jāpārbauda individuāli pirms lietošanas!)

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | • Kopējais biezums | 235 μm |
| • Starpslāņa materiāls | audums, viskozes audums | • Krāsa | balta |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | brūna |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 25 % | • Mitruma izturība | labi |
| • Stiepes izturība | 38 N/cm | • Saķere | ļoti labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 40 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji, labi | • Statiskā bīdes pretestība pie 70°C | vidēji, labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |

Pieķeršanās vērtībām

- | | | | |
|------------------------------------|----------|---|----------|
| • PE (sākotnējā) | 2.5 N/cm | • PP (noklātā puse, pēc 14 dienām) | 5 N/cm |
| • PE (pēc 14 dienām) | 2 N/cm | • PP (noklātā puse, sākotnējā) | 6.5 N/cm |
| • PE (noklātā puse, pēc 14 dienām) | 5 N/cm | • tērauda (sākotnējā) | 7.5 N/cm |
| • PE (noklātā puse, sākotnējā) | 4.5 N/cm | • tērauda (pēc 14 dienām) | 5.5 N/cm |
| • PP (sākotnējā) | 4.5 N/cm | • tērauda (noklātā puse, pēc 14 dienām) | 8 N/cm |
| • PP (pēc 14 dienām) | 2.5 N/cm | • tērauda (noklātā puse, sākotnējā) | 9 N/cm |



tesa[®] 4939

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04939>